

# Produktdatenblatt 731-1-1

Seite 1 von 3 / Stand: 03-2014

Zertifizierungsnummer: 1724 - CPD - 041101



Handelsname:	<b>POLY-Elast Classic PV, beschiefert Polymerbitumen-Schweißbahn</b>		
Artikel-Nr.:	11182		
Produktnorm:	DIN EN 13707, DIN EN 13969		
Kennzeichnung:	DO / E 1 PYE-PV 200 S5	gemäß DIN V 20000-201	
	BA / PYE-PV 200 S5	gemäß DIN V 20000-202	
Länge, Breite:	5,00 m x 1,00 m		
Dicke:	5,20 mm		
Beschichtungsart:	Polymerbitumen		
Gehalt an Löslichem:	k. A.		
Trägereinlage:	Polyestervlies		
Mindestgewicht Trägereinlage:	250 g/m <sup>2</sup>		

Polymerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlies - als obere Lage Dachabdichtung sowie  
Polymerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlies - für die Bauwerksabdichtung gegen  
Bodenfeuchtigkeit und Wasser.

Eigenschaften nach DIN EN 13707 DIN EN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00 m
Breite	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00 m
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	kLf
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	≥ 5,20
Wasserdichtheit bei 200 kPa Prüfdruck	DIN EN 1928 Verfahren B	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	siehe Systemprüfung
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur	DIN EN 13897	-	kLf
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	kLf

## GEORG BÖRNER


Chemisches Werk für Dach- und  
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31  
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0  
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de  
[www.GeorgBoerner.de](http://www.GeorgBoerner.de)

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.



Eigenschaften nach DIN EN 13707 DIN EN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	kLf
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50 mm	1000 / 990 ± 12 %
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12316-1	%	40 / 46 ± 5 abs.
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	kLf
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	kLf
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	kLf
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	-
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	-
Formstabilität bei zyklischer Temperaturveränderung	DIN EN 1108	%	kLf
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≤ - 30
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ + 110
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109 oder DIN EN 1110	°C °C	kLf kLf
Bestreuungshaftung	DIN EN 12039	%	-
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	-	-

**Kundeninformation:**

Einsatzzweck:

**POLY-Elast Classic PV, beschiefert**, ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit erhöhter Wärmestandfestigkeit und verbessertem Kaltbiegeverhalten. Sie wird im Flachdachsichtenaufbau als hochwertige Abdichtungslage in allen Neigungsbereichen und in Verbindung mit anderen Polymerbitumen- oder Bitumen-Unterlagsbahnen als Oberlage verwendet.

**GEORG BÖRNER**


Chemisches Werk für Dach- und  
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31  
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0  
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de  
[www.GeorgBoerner.de](http://www.GeorgBoerner.de)

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.



Hinweis:

Neigungsbereiche und Beanspruchungskriterien beachten!

Verarbeitung:

Die Verarbeitung von **POLY-Elast Classic PV, beschiefert**, erfolgt gemäß DIN 18531, der gültigen "Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien" und dem "abc der Bitumen-Bahnen". Die Bahn wird im Schweißverfahren vollflächig aufgebracht, bei mind. 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung.

Hinweis:

Wegen der thermoplastischen Einlage darf die Bahn beim Aufschweißen nicht überhitzt werden. Eine lose Verlegung oder verdeckte mechanische Befestigung der Bahn sowie die punkt- oder streifenweise Verschweißung/Verklebung der Bahn auf der Unterlage mit anschließender Verschweißung/ Verklebung der Naht- und Stoßüberdeckung kann bei niedrigen Außen- und/oder Oberflächen-temperaturen zu einer Wellenbildung führen.

Der Farbton der Bestreuung kann sich über die Nutzungsdauer durch die natürlichen Witterungsprozesse und andere äußere Einflüsse oder Belastungen verändern.

Chemische Beständigkeit:

**POLY-Elast Classic PV, beschiefert**, ist beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen von Salzen sowie gegen verdünnte, nicht oxydierend wirkende Säuren und Basen. Durch aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe sowie Chlorkohlenwasserstoffe, Öle und Fette wird **POLY-Elast Classic PV, beschiefert**, angelöst.

Lagerung:

Stehend, kühl und trocken

Sicherheitsdatenblatt:

Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.